

Синтего - ДАС ПОКРЫТИЕ ЭПОКСИДНОЕ 2К

«Синтего-ДАС Экстра» - двухкомпонентное эпоксидное покрытие высокого качества, не содержащее растворителей.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И СВОЙСТВА

- ▼ Предназначено для наружной и внутренней антакоррозионной покраски металлических, бетонных и железобетонных конструкций: нефте- и газотрубопроводов, хранилищ и резервуаров для хранения нефтепродуктов и растворителей, железнодорожных мостов, строительных и портовых кранов, гидротехнических сооружений.
- ▼ Возможно использование в качестве шпатлевки для устранения дефектов поверхности изделий.
- ▼ Допускается применение толстым слоем до 1-1,5 мм, что позволяет ускорить процесс нанесения и создает возможность надежной защиты объектов от коррозии в течение длительного срока.
- ▼ Допускается нанесение на незагрунтованные поверхности.
- ▼ Возможно нанесение при низкой температуре воздуха (до -2 °C).
- ▼ Обладает отличной износостойчивостью, водостойкостью, химстойкостью, устойчиво к действию высокой температуры.

0,5) °C, г/см ³	
Покрытие	
Внешний вид покрытия	Глянцевая однородная окрашенная пленка без включений, осипи и пор
Время высыхания пленки покрытия при температуре (20 ± 0,5) °C, до степени 3, часов, не более	12
Жизнеспособность материала при температуре (20 ± 0,5) °C, ч, не менее	0,5
Эластичность при удлинении(относ), %, не менее	5
Ударная прочность, Дж, не менее	15
Электропробой кВ/мм, не менее	5
Толщина одного сухого слоя, мкм	100 - 1500
Теоретический расход материала, на однослойное покрытие г/м ² .	120-1800
Время высыхания слоя толщиной 200 мкм до степени 3 при 25 °C, ч, не более	6

Наименование показателя и единицы измерения	Значение показателя
Основа (Компонент А)	
Внешний вид покрытия	Вязкая окрашенная масса без механических включений
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	99
Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (диаметр сопла 4 мм) при температуре (20 ⁰ C) , сек	Материал тиксотропный
Плотность при температуре (20±0,5) °C, г/см ³	1,3 - 1,5
Степень перетира, мкм, не более	30
Отвердитель(Компонент Б)	
Внешний вид	Вязкая прозрачная жидкость без механических включений с желтоватым оттенком
Плотность при температуре (20 ±	1,03-1,05

ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ ПОВЕРХНОСТИ

СТАЛЬ Обезжирить поверхность металла до степени 1, по ГОСТ 9.402-2004.

Очистить от окалины, ржавчины и следов старой краски до степени 2 по ГОСТ 9.402-2004 (Sa 2,5 или Sa 2 по ИСО 8501-1:2007).

Допускается механизированная очистка по ГОСТ 9.402-2004 до степени 3 (St 3 по ИСО 8501-1:2007).

Обеспылить.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СМЕШИВАНИЮ И НАНЕСЕНИЮ

Основной компонент покрытия тщательно смешивают с отвердителем в соотношении 7:1 по массе. Рабочий материал сохраняет жизнеспособность в течение 25-30 минут при температуре 25-30⁰ C.

Покрытие наносится на сухую подготовленную поверхность оборудованием для безвоздушного распыления с учетом времени жизнеспособности материала. Рекомендуемый профиль поверхности минимум 50 мкм.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ



ПИИ ИНТЕРГАЗСИНТЕЗ
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



Синтего – ДАС
ПОКРЫТИЕ ЭПОКСИДНОЕ 2К

версия от 17.06.2010

ТУ У 24.6-32803942-015:2007

Упаковка покрытия производится согласно
Упаковка покрытия производится согласно
ГОСТ 9980.3.

Хранение покрытия осуществляется согласно
ГОСТ 9980.5.

Гарантийный срок хранения покрытия – 12
месяцев со дня изготовления.

**ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА
БЕЗОПАСНОСТИ**

При использовании покрытия «Синтего-ДАС Экстра» необходимо соблюдать все меры предосторожности, которые рекомендованы при работе с эпоксидными материалами и отвердителями.

Применять в хорошо вентилируемых помещениях. Избегать попадания в глаза, дыхательные пути и на кожные покровы.

*** Материалы ПИИ ИнтерГазСинтез, могут использоваться для многих проектных решений. Пожалуйста свяжитесь с представителями завода-изготовителя, для получения консультаций по наиболее качественному применению наших продуктов.

