

Синтего – Хаммерол.01 КРАСКА ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНАЯ 1К

версия от 27.04.2010

ТУ У 24.6-32803942-072:2010

Защитно-декоративная краска «Синтего-Хаммерол.01» предназначена для защиты и высококачественной финишной отделки поверхностей из металла, бетона и древесины. Представляет собой однокомпонентную систему на основе синтетических смол, высококачественных пигментов, наполнителей, реологических и целевых добавок, преобразователей ржавчины, ингибиторов коррозии в смеси органических растворителей.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И СВОЙСТВА

- ▼ Краска обладает высокими защитно-декоративными свойствами, высоким сухим остатком и малым временем высыхания и формирования покрытия.
- ▼ Может применяться как в составе системы, поверх грунта «Синтего-Хаммерол.01 Прайм», так и в качестве самостоятельного покрытия.
- ▼ Возможна колеровка в любой цвет по требованию заказчика.

Наименование показателя и единицы измерения	Значение показателя
Внешний вид покрытия	Однородная полуматовая поверхность без включений, осипи и пор
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	55
Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (диаметр сопла 4 мм) при температуре (20°C), сек	от 120
Плотность при температуре ($20\pm 0,5$ $^{\circ}\text{C}$, $\text{г}/\text{см}^3$)	от 1,19
Степень перетира, мкм, не более	30
Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2 $^{\circ}\text{C}$, ч, не более	3
Адгезия, балл, не более	1
Эластичность при изгибе, мм, не более	2
Толщина одного сухого слоя, мкм	50-80
Теоретический расход материала, на однослойное покрытие $\text{г}/\text{м}^2$.	120-190

ИНСТРУКЦИЯ ПО СМЕШИВАНИЮ И НАНЕСЕНИЮ

– Тщательно перемешать содержимое упаковки до однородного состояния, избегая интенсивного перемешивания. При

использовании метода воздушного распыления краску можно разбавлять растворителем «Синтего-Хаммерол.01Р» в количестве не более 15%. При нанесении методом безвоздушного распыления, валиком или кистью дополнительное разбавление не требуется.

– Обрабатываемые поверхности должны быть чистыми и сухими. Ржавчина и слои старого лакокрасочного покрытия должны быть удалены с помощью металлической щётки, наждачной бумаги или отпескоструены. Поверхность тщательно обеспыливается и обезжиривается растворителем «Синтего-Хаммерол.01Р». Температура воздуха, окрашиваемой поверхности и краски во время нанесения и сушки должны быть от 8 до 30 $^{\circ}\text{C}$, относительная влажность воздуха – не выше 80% (отн.).

– Краска совместима с большинством типов лакокрасочных материалов, однако в случае ремонтной окраски по остаткам старого покрытия рекомендуется провести пробное окрашивание на небольшом участке поверхности. В случае образования всучиваний или отслоений старое покрытие необходимо полностью удалить.

– При нанесении краски на оцинкованные, медные или алюминиевые поверхности перед нанесением финишного покрытия краски поверхность необходимо загрунтовать грунтом «Синтего-Хаммерол.01Прайм».

Нанесение: Краску наносят кистью, валиком или краскораспылителем.

При нанесении кистью или валиком краска наносится в 2 слоя, с уделением особого внимания тщательной обработке кромок и углов. Избегать нанесения толстых слоев краски во избежание образования потеков!

При нанесении краскораспылителем краска наносится в 3...4 тонких слоя с интервалом в 1 час.

Время высыхания: При температуре 20 ± 2 $^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности 65%, время высыхания до отлипа – не более 4 часов.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Упаковка краски производится согласно ГОСТ 9980.3. Хранение краски, осуществляется согласно ГОСТ 9980.5. Гарантийный срок хранения краски 12 месяцев со дня изготовления.

Растворитель смесевой «Синтего-Хаммерол.01». ТУ У 24.6-32803942-073:2010

Область применения: растворитель «Синтего-Хаммерол.01Р» предназначен для



Синтего – Хаммерол.01 КРАСКА ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНАЯ 1К

версия от 27.04.2010

ТУ У 24.6-32803942-072:2010

разбавления, доведения до рабочей вязкости и мытья оборудования инструментов при работе с защитно-декоративной краской «Синтего-Хаммерол.01» и антакоррозионным грунтом «Синтего-Хаммерол.01 Прайм».

Свойства: обладает малым временем испарения, высокой смачивающей и растворяющей способностью.

Состав: Смесь органических растворителей.

Рекомендации по использованию:

– При использовании в лакокрасочных системах «Синтего-Хаммерол» растворитель добавляется в количестве не более 20% для разбавления антакоррозионного грунта «Синтего-Хаммерол.01 Прайм» и в количестве не более 15% для разбавления защитно-декоративной краски «Синтего®-Хаммерол.01». При нанесении методами безвоздушного распыления дополнительное разбавление не требуется.

– Растворитель совместим с большинством типов лакокрасочных материалов, однако в случае использования растворителя для других типов лакокрасочных материалов рекомендуется провести проверку совместимости на небольшом растворителя и разбавляемого материала. В случае плохой совместимости растворитель использовать нельзя.

Меры предосторожности: Содержит легковоспламеняемые вещества. Беречь от огня! При проведении окрасочных работ, а также после их окончания, необходимо тщательно проветрить помещение. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Хранить в недоступных для детей местах.

Гарантийный срок хранения — 24 месяца со дня изготовления.

ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

При использовании материалов, необходимо соблюдать меры предосторожности.

Применять в вентилируемых помещениях. Избегать попадания в глаза, дыхательные пути и на кожные покровы.

*** Материалы ПИИ ИнтерГазСинтез, могут использоваться для многих проектных решений. Пожалуйста свяжитесь с представителями завода-изготовителя, для получения консультаций по наиболее качественному применению наших продуктов.

93009, Украина, Луганская обл., г. Рубежное, ул. Менделеева, д. 2а.
Тел./факс: +380 (6453) 62101, 62102, 62104, 62105.
mail: sales@igs.ua, info@igs.ua web: <http://www.igs.ua/>

